



SCHEDA TECNICA APPLICATIVA

COD: 10XO2050

Scheda redatta il 24.06.2016

Rev:03

INTERNI

SATIFLEX

**IDROSMALTO ACRILICO SUPER MASCHERANTE SUPERBIANCA ALTA QUALITA
EFFETTO TRANSLUCIDO**

Natura chimica del prodotto :

Idrosmalto superlavabile ad altissima qualità super mascherante superbianca effetto TRANSLUCIDO per INTERNI-ESTERNI, composto da resine acriliche cariche e pigmenti in dispersione acquosa.

Impieghi previsti :

La particolare composizione e la scelta accurata del composto, rendono il prodotto idoneo come prima mano di pittura bianca superlavabile per INTERNI-ESTERNI, prodotto di alta qualità effetto translucido, **SATIFLEX e certificato UNI11021:2002, IDEALE PER MENSE SCOLASTICHE OSPEDALI, CUCINE, FARMACIE, SCUOLE, CELLE FRIGORIFERE PER ALIMENTI, ED AMBIENTI CHE STANNO A CONTATTO DIRETTO CON ALIMENTI**. Esso non ingiallisce e inodore ed inoltre ha un'ottima elasticità plasticità è superlavabilità ed è di facile applicazione. Il ciclo applicativo del prodotto va fatto previa applicazione di fondo fissativo ACRIL-FILS, ottimo anche per cartongesso e grandi superfici ove si richiede copertura e buona lucentezza di bianco.

Resistenze e peculiarità :

- Ottimo punto di bianco;
- Ottima copertura;
- Ottima lavabilità;
- Effetto translucido;
- Buona compattezza del film;
- Buono nelle applicazioni in verticale;

Caratteristiche tecniche :

Viscosimetro rotazionale Brookfield (cps)	28000-30000
Residuo Secco %	50-60
Spessore ottimale (µm)	80-100
Resa teorica (m ² /Lt)	10-12
Strati consigliati	2
Peso specifico (g/l)	1450-1550
Tipo di prodotto	Monocomponente
Aspetto del film	traslucido
Tipi di supporti	Intonaco civile - intonaci premiscelati
Diluente	Acqua
Diluizione %	25-30
applicazione	Interna- esterna
Essiccazione fuori polvere (min): A 20° C	10 - 15
Essiccazione al tatto A 20° C (h)	1 - 2



C.da Barre -84036 Atena Lucana (Sa) Tel . 0975.511151/511900

www.oxochemical.it info@oxochemical.it


Essiccazione in profondità A 20 °C (h)	3
Sovraverniciabilità (h)	3
VOC (g/L) (limite UE= 40g/l)	36
Colori disponibili	Bianco e colori da cartella SATIFLEX pastello o forti, riproducibili con sistema tintometrico
Resistenza all'abrasione ad umido secondo UNI 10560	9000 - 10000 Colpi spazzola

Preparazione del prodotto :


Il prodotto non deve essere catalizzato, essendo un monocomponente quindi deve essere soltanto diluito in base al tipo di utilizzo.

Modalità applicative :

Il prodotto va applicato con pennello e rullo e airless.



No

40-50 F/8
20 °C


airless



A 20 °C F/P 20'-30'



SI



SI

Preparazione dei supporti**Supporti nuovi:**

Su muri nuovi applicare una mano di isolante vinilico ACRIL-FILS e dopo circa un'ora applicare a mani incrociate due mani idropittura SATIFLEX.

Supporti già verniciati :

Procedere accuratamente alla rimozione della vecchia vernice o solo la parte friabile tramite carteggiatrici o cartavetro a mano, controllare se non ci siano contaminazioni, e proseguire con una mano di isolante ACRIL-FILS, dopo circa un'ora l'applicare la pittura SATIFLEX.

Pulizia degli attrezzi :

Si consiglia l'immediata pulizia degli attrezzi di lavoro con acqua calda se è possibile. Lavare le mani ed altre parti cutanee eventualmente contaminate, con acqua calda e sapone tenendo presente che, ad indurimento avvenuto, il materiale può essere asportato solo meccanicamente.

Stabilità :

12 mesi (se in confezioni chiuse e sigillate, lontano da fonti di calore ed al riparo dal gelo).

Specifiche di vendita :

lt. 1.0 - lt. 2,5 - lt. 10

nel caso di fuori standard consultare l'azienda.

Avvertenze: E' consigliabile agitare il prodotto prima dell'uso si consiglia di leggere attentamente la Scheda di Sicurezza del prodotto prima dell'utilizzo.

La OXOCHEMICAL S.r.l. garantisce che la presente scheda è stata redatta in base alle sue conoscenze tecnico-scientifiche e ad accurate prove di laboratorio; non si assume, tuttavia, responsabilità derivanti dall'impiego improprio del prodotto, poiché le condizioni applicative sono fuori del proprio controllo. Si consiglia, pertanto, di verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per gli scopi applicativi. La presente annulla e sostituisce ogni edizione precedente.