



# MICROTOP MICROCEMENTO FINE

## MICROCEMENTO A GRANULOMETRIA FINE

La particolare composizione e la scelta accurata del composto per le sue caratteristiche di resistenza, durezza e adesione viene indicato per rasature molto sottili. Si presta molto bene per la protezione di tutte le superfici soggette a calpestio, pavimenti in genere, rivestimenti di bagni, rivestimenti su ceramiche opportunamente trattati con primer di adesione PAV700 o PAV700F. Idoneo anche su superfici dove si richiede pulizia e lavaggi frequenti opportunamente trattati con prodotti di finitura preferibilmente poliuretanicici come il PAV599 lucido o opaco per proteggerle dai graffi, dal logorio e dallo sporco. Prodotto APEO-FREE inodore, indicato in ambienti chiusi, adatto per ambienti ad uso alimentare, sanitario e industriale. Per la sua natura è indicato per applicazioni preferibilmente interne, non si escludono applicazioni esterne su piscine e pavimenti in genere con opportune finiture.



CONFEZIONE	A	B
KIT	5 kg	1,5 kg
KIT	12,5 kg	3,750 kg
KIT	25 kg	7,5 kg



Interni



Esterni

### Preparazione del prodotto.

Il prodotto deve essere miscelato; la miscela deve essere fatta come segue: componente A nel componente B, miscelare con apparecchio meccanico a bassa velocità. Un volta amalgamato il tutto, inserire la percentuale di toner a secondo del colore richiesto.

### Modalità applicative.

Dopo la miscela, aspettare almeno 5 minuti per eliminare l'aria di attrito, o agitare lentamente, proseguire con il ciclo come sotto indicato:

#### CICLO STANDARD:

- 1 spazzolatura e pulizia del supporto;
- 2 Primer filierizzato PAV700 o PAV700F a barriera, PAV400 EPOX su calcestruzzo;
- 3 stesura della rete e prima mano MICROTOP dopo 3/4 ore dalla carteggiatura;
- 4 seconda mano MICROTOP1CB6 dopo 3/4 ore dalla carteggiatura e applicazione del PRIMER a saturazione (componente B);
- 5 finitura poliuretanica o epossidica, trasparente o colorata.