

EPO-PNE

PITTURA PER PISCINE BICOMPONENTE EPOSSIDICA



Pittura bicomponente a spessore, antiacido SOLVENT-FREE (senza solventi), conferisce al supporto un'ottima resistenza meccanica e chimica. Per le sue caratteristiche tecniche è ottimo per reggere le sollecitazioni che si possono verificare nelle strutture in cemento armato delle piscine. Resistente al cloro o sali, anche per diversi anni. A differenza di altri prodotti, EPO-PNE si manuttenziona ogni 6/8 anni. È preferibile applicare prima una mano di Primer PNE.



APPLICAZIONI:



Applicazione a pennello e a rullo di pelo e a spruzzo.

Diluizione: con acqua al 3-5% dopo catalisi

RAPPORTO CATALISI:
con CAT 201P al 25%

EPO199		CAT 201P
1 kg	+	0,25 kg
5 kg	+	1,25 kg
10 kg	+	2,5 kg

Prodotto pronto alluso.
Dopo catalisi attendere 5 min.

CONFEZIONI:

1 kg
5 kg
10 kg